

Voorstrijkmiddel

LX60



Hechtbrug voor ArboFlex

Voorstrijkmiddel LX60 wordt als grondlaag met een kwast aangebracht op het oppervlak van de schors. Het dient als een hechtbrug voor ArboFlex. LX60 is geel gekleurd om de gebruiker visueel aan te geven welk deel van de stam reeds met voorstrijkmiddel geprepareerd is.

Hechting van LX60

LX60 heeft opzettelijk een lage verwerkingsviscositeit. Het materiaal dat met een kwast of borstel op de schors wordt aangebracht, moet het gehele oppervlak met alle natuurlijke oneffenheden (scheuren, poriën) bereiken. Dit is de enige manier is om een ideale hechtbrug te creëren.

De hechting van LX60 hangt af van een aantal factoren, zoals de ruwheid van de schors, het zuiggedrag van de schors, de bedekking ervan door micro-organismen, stof, enz. Daarom is een grondige reiniging, zonder verwondingen te veroorzaken, essentieel.

Toepassing LX60

- 1 Vóór het aanbrengen moet het te behandelen gebied gereinigd worden, zonder verwondingen te veroorzaken. Voor bomen met een grove schors raden we onze speciale draadborstel aan die afgeplatte in plaats van ronde haren heeft. Dit voorkomt schade aan de schors. Bij jonge bomen en bomen met een gladde schorsstructuur raden we het gebruik van een schuurvlies aan.
- 2 Na de reiniging dient de stam met LX60 te worden behandeld om een stabiele hechtbrug te vormen tussen de boomschors en de beschermingspasta.
- 3 Na het drogen van de LX60 (kleefvrij) kan ArboFlex worden aangebracht. Hiervoor raden we onze ronde of rechthoekige kwast aan.

Productspecificaties

- Lage verwerkingsviscositeit: het voorstrijkmiddel is dun genoeg om goed in de scheurtjes en poriën van de schors te dringen voor sterke hechting
- Stofdroog na 6-8 minuten
- Watervrij en droog na 12-14 minuten
- Droging vindt plaats door verdamping van water uit het product
- Verwerkingstemperatuur: 4 – 30°C
- Droogtijd bij 4°C: ca. 1 tot 1,5 uur
- Droogtijd bij meer dan 30°C: < 1 min
- Droging: (30 µm bij 20/21 °C en 41% luchtvochtigheid)
- Het verbruik van voorstrijkmiddel LX60 bedraagt tot 20% van de hoeveelheid ArboFlex
- **Let op:** gebruik LX60 niet bij regen, mist en dauw! Het kan dan nauwelijks drogen.

